

FLUID-setral-STG 220 FD	Nr.060672
Aceite de cadena de alta temperatura H1 completamente sintético de última generación NSF H1: 144573	Contenedores de transporte: 20 l bidón 200 l barril 15 x 400 ml aerosol otros envases a solicitud

Utilizar

Lubricación de cadenas de transporte, transmisión y distribución hasta +260°C en la industria alimentaria y farmacéutica.

Propiedades

- Registrado H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Sin MOSH/MOAH como componente de formulación según la definición de la EFSA y el JRC-TR para la UE 2017/84
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Pérdidas de evaporación extremadamente bajas
- Excelentes propiedades de penetración.
- Excelente protección al desgaste
- valores de fricción extremadamente bajo (0,04 bis 0,06μ)
- Muy buenas propiedades anticorrosivas
- Aditivo de adhesión, evitando la centrifugación y el goteo
- Químicamente estable y resistente al envejecimiento, incluso en el aire circulante agresivo
- Alta estabilidad hidrolítica
- Libre de siliconas

Aplicación

- de acuerdo a la viscosidad, aplicación por goteo, esparcido, lubricación central, eventualmente con pincel o aerosol.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

datos característicos técnicos

Óptica	amarillo/naranja	-
Base	ester	-
Densidad, 15°C	0.94	g/cm ³ ISO 23581
Viscosidad cinemática, 40 °C	220	mm ² /s ISO 23581
Viscosidad cinemática, 100 °C	19	mm ² /s ISO 23581
Indice de viscosidad	95	DIN ISO 2909
Punto de inflamación, COC	>260	°C DIN EN ISO 2592
Punto de fluidez	<-25	°C DIN ISO 3016
Corrosión del cobre (24h/100°C)	1	rating DIN EN ISO 2160
Rango de temperatura	-20 - +260	°C -

Setral Chemie GmbH
 Salzsteinstrasse 4
 D-82402 Seeshaupt
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
 Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
 13, rue Tannmuhle
 F-67310 Romanswiller
 Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
 Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.