



|                                                                                                               |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRO-setral-11 X (Spray)</b>                                                                                | Nr.050518                                                                       |
| Agente anticorrosivo tipo cera para protección contra la corrosión a largo plazo y para transportes marítimos | Contenedores de transporte:<br>15 x 400 ml aerosol<br>otros envases a solicitud |

### Utilizar

Protección anticorrosiva de larga duración para superficies metálicas, p.e herramientas y moldes. Optimo para transportes marítimos y trabajo de electroerosión por hilo; también para conservación exterior e interior de componentes y partes automotrices.

### Propiedades

- excelente protección a largo plazo contra la corrosión
- Fuertemente repelente al agua
- Las marcas quedan visibles
- Resistente al agua de mar
- Libre de siliconas
- Compatible con metales y materiales resistentes a solventes.
- Económico en el gasto

### Aplicación

- La aplicación se realiza mediante un aerosol, una brocha o un pulverizador sobre la superficie seca y libre de grasa.
- Agitar bien antes de usar(aerosol)
- Tiempo de secado corto a temperatura ambiente.
- Una película más gruesa aumenta la protección anticorrosiva.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- En muchos casos debe removerse la cera, p.e. con CLEAN-AN/U antes del siguiente procesamiento.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

**datos característicos técnicos**

|                                                    |                               |                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Óptica                                             | blanco-crema                  | -                            |
| Base                                               | cera sintética en disolventes | -                            |
| Densidad, 15°C                                     | 0.71                          | g/cm <sup>3</sup> ISO 23581  |
| Viscosidad, 40°C (sustancia activa)                | 21                            | mm <sup>2</sup> /s ISO 23581 |
| Prueba de corrosión, Kesternich                    | >138                          | rounds DIN ISO 6270-2AHT     |
| Prueba de protección contra la corrosión 100h/50°C | 0                             | DIN 51359                    |
| VbF                                                | A I                           |                              |
| Rango de temperatura                               | -40 - +70                     | °C -                         |

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.