

www.setral.net

PRO-setral-FD (Spray)	Nr.050560
Anticorrosivo para protección temporal de tipo grasa, propiedades desmoldantes, según NSF-H1	Contenedores de transporte: 15 x 400 ml aerosol
NSF H1: 142936	otros envases a solicitud

Utilizar

Propiedades

Especialmente desarrollada para la conservación temporal de moldes y herramientas para fabricar partes de plástico del ramo de las industrias alimenticia y técnicas medicinales.

- Registrado H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Libre de siliconas
- Excelente protección anticorrosiva
- Removido completamente de las herramientas de moldeo por inyección después de unos pocos disparos
- Fuertemente repelente al agua
- Tiempo de secado corto
- Facil aplicación
- Económico en el gasto

Aplicación

- Antes de usar, limpie y desengrase las piezas o los puntos de lubricación hasta.
 Recomendamos CLEAN-setral-FD para limpiar y desengrasar.
- No aplicar sobre superficies calientes por encima de 50 ° C. El producto se descompone con el calor y no se puede garantizar una protección óptima contra la corrosión.
- Aplíquelo de forma fina y uniforme en las zonas limpias.
- Agitar bien antes de usar(aerosol)
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH Salzsteinstrasse 4 D-82402 Seeshaupt Telefon: +49 (0) 88 01 97 10 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30 Email: info@setral.net Sétral S.à.r.l. 13, rue Tannmuhle F-67310 Romanswiller Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57 Email: france@setral.net La informacion de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.



www.setral.net

datos característicos técnicos

Óptica	transparente, amarillo claro		-
Base	Protección contra la corrosión en los disolventes		
Densidad, 15°C	0.79	g/cm³	ISO 23581
Prueba de corrosión, Kesternich	32	rounds	DIN ISO 6270-2AHT
Prueba de protección contra la corrosión 100h/50°C	0 - no hay corrosión		DIN 51359
VbF	ΑΙ		
Rango de temperatura	-30 - +70	°C	-

Setral Chemie GmbH Salzsteinstrasse 4 D-82402 Seeshaupt Telefon: +49 (0) 88 01 97 10 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30 Email: info@setral.net Sétral S.à.r.l. 13, rue Tannmuhle F-67310 Romanswiller Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57 Email: france@setral.net

La informacion de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.