

|                                                                                                          |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYN-setral-6 B</b>                                                                                    | Nr.020250                                                                                  |
| Pasta blanca de ensamblaje y lubricación, especialmente para la prevención de la corrosión por contacto. | Contenedores de transporte:<br>10 x 1 kg lata<br>25 kg cubeta<br>otros envases a solicitud |

## Utilizar

Pasta de montaje y lubricante para todos los puntos de fricción y como sustituto de las pastas negras y metálicas no deseadas. Óptimo para la lubricación de los mandriles.

## Propiedades

- Limpio para usar
- Previene la corrosión por contacto
- fuertemente adherente
- Alta resistencia a carga y presión
- Desmontaje sin problemas
- Sobresalientes capacidades de lubricación de emergencia
- Buena resistencia contra refrigerantes

## Aplicación

- Las superficies deben estar limpias y libres de grasa
- Aplicar el producto en capa delgada y pareja.
- Eliminar el exceso.
- Aplicar con brocha o gamuza.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

## datos característicos técnicos

|                      |              |                                   |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Óptica               | blanco-crema | -                                 |
| Base                 | ester        | -                                 |
| Espesante            | inorgánico   | -                                 |
| Densidad, 20°C       | ca. 1.12     | g/cm <sup>3</sup> DIN EN ISO 3838 |
| Consistencia         | 2-3          | NLGI grade DIN 51818              |
| Rango de temperatura | -30 - +250   | °C -                              |

Setral Chemie GmbH  
 Salzsteinstrasse 4  
 D-82402 Seeshaupt  
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
 Email: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Sétral S.à.r.l.  
 13, rue Tannmuhle  
 F-67310 Romanswiller  
 Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
 Email: [france@setral.net](mailto:france@setral.net)

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.