

setral-AS/N (Spray)	Nr.050550
Laca cerámica deslizante de alto rendimiento.	Contenedores de transporte: 15 x 400 ml aerosol otros envases a solicitud

Utilizar

Especialmente diseñado para la protección contra salpicaduras de metal en boquillas, puntas de soldadura, dispositivos de sujeción, equipos y otras piezas durante los procesos de soldadura. Protección confiable en procesos manuales o robóticos de soldar tipo MIG/MAG, así como en corte por laser y plasma. También en equipos de soldar por puntos. También es adecuado para el revestimiento de superficies metálicas, por ejemplo, para minimizar el desgaste. También es adecuado como agente desmoldante en el moldeo por inyección de plástico para evitar la adhesión.

Propiedades

- Posterior pintado, impresión, metalizado son posibles sin problemas de adhesión
- Fácil de aplicar
- Seca en segundos
- Garantiza una unión perfectamente soldada
- Flujo de gas homogéneo a través de la boquilla.
- Adhesión excelente a la superficie
- Evita de forma fiable la adhesión de las salpicaduras de soldadura
- Extiende considerablemente la vida útil de los equipos de soldadura.

Aplicación

- Pulverizar las piezas de trabajo a lo largo de la costura de soldadura en ambos lados a una distancia de aprox. 15 - 25 cm, rociar la boquilla de soldadura de vez en cuando y retirar los cordones de soldadura.
- Mezclar bien antes de usar.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

datos característicos técnicos

Óptica	blanco		-
Densidad, 20°C	ca.0.89	g/cm ³	EN ISO 3675
Viscosidad, 40°C (sustancia activa)	150	mm ² /s	ISO 23581
Punto de inflamación, COC	-18	°C	DIN EN ISO 2592
Rango de temperatura	<300	°C	-
Lubricante sólido de estabilidad térmica	≤1000	°C	

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.