

<b>SI-setral-1041/FD</b>	Nr.033012
Grasa adhesiva H1 a base de aceite de silicona  NSF H1: 143949	Contenedores de transporte:  10 x 1 kg lata  25 kg cubeta  180 kg tambor  otros envases a solicitud

## Utilizar

Para lubricar y sellar conexiones, anillos "O" de elastómeros y válvulas. Para sellado a prueba de agua de conexiones eléctricas, componentes eléctricos y contactos. Como lubricante de montaje para los emparejamientos de metal/plástico y metal/caucho

## Propiedades

- Registrado H1
- Sin MOSH/MOAH como componente de formulación según la definición de la EFSA y el JRC-TR para la UE 2017/84
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Esterilidad probada (bacterias mesófilas aeróbicas, levaduras y mohos) por un laboratorio microbiológico.
- Previene el crecimiento bacteriano gracias a una formulación especial
- Excelente estabilidad a la oxidación
- Resistente a la Humedad
- Olor agradable
- Económico en el gasto

## Aplicación

- Antes de usar, limpie y desengrasse las piezas o los puntos de lubricación hasta. Recomendamos CLEAN-setral-FD para limpiar y desengrasar.
- Aplicación manual o por medio de dosificadores automáticos.
- Las superficies deben estar limpias y libres de grasa
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

**datos característicos técnicos**

Óptica	blanco	-	
Base	aceite de silicona	-	
Espesante	inorgánico	-	
viscosidad cinemática del aceite base , 25°C	ca.5000	mm <sup>2</sup> /s	ISO 23581
Consistencia	2-3	NLGI grade	DIN 51818
Punto de goteo	sin	°C	ISO 2176
Rango de temperatura	-30 - +200	°C	-

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: [france@setral.net](mailto:france@setral.net)

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.