

SI-setral-5 X (Spray)	Nr.050514
Agente sintético, transparente, lubricante y desmoldante H1, a base de silicona NSF H1: 161386	Contenedores de transporte: 15 x 400 ml aerosol otros envases a solicitud

Utilizar

Ideal para mejorar el deslizamiento de los pares de fricción plástico/plástico y plástico/metal en una amplia gama de aplicaciones. Puede usarse como agente desmoldante para el desmolde de plástico y caucho. Adecuado para el uso en la industria alimentaria. Montaje de juntas tóricas y sellos.

Propiedades

- Registrado H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Transparente
- Desmoldante y lubricante de plásticos
- Para partes en movimiento de metal sobre elastómeros
- excelente capacidad desplazadora de agua
- Evita cargas electroestáticas
- Económico en el gasto

Aplicación

- aplicar uniforme y parejo a los lugares limpios por lubricar
- La aplicación se realiza mediante un aerosol, una brocha o un pulverizador sobre la superficie seca y libre de grasa.
- Si es necesario, vuelva a tratar con un paño suave.
- Agitar bien antes de usar(aerosol)
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

**setral®****Competence in Lubricants**www.setral.net**datos característicos técnicos**

Óptica	transparente		-
Base	aceite de silicona		-
Densidad, 20°C	0.97	g/cm ³	EN ISO 3675
Viscosidad cinemática, 40 °C	275	mm ² /s	ISO 23581
Rango de temperatura	-40 - +200	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.