

SYN-setral-AL/C00 FD	Nr.033004
Grasa fluida de complejo de aluminio y completamente sintética, para los campos de alimentos, bebidas y farmacéutico.	Contenedores de transporte: 10 x 1 kg lata 25 kg cubeta otros envases a solicitud
NSF H1: 143946	

Utilizar

Desarrollado especialmente para la lubricación de máquinas y equipos de las industrias alimentaria y farmacéutica, donde puede producirse un contacto ocasional con los alimentos. Aplicaciones típicas: Engranajes, cojinetes lisos y rodamientos, juntas, palancas, pernos, raíles, cilindros de elevación, placas de levas, etc.

Propiedades

- Registrado H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Libre de PFAS
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Contiene lubricantes sólidos
- Esterilidad probada (bacterias mesófilas aeróbicas, levaduras y mohos) por un laboratorio microbiológico (*solo en NLGI 2)
- Previene el crecimiento bacteriano gracias a una formulación especial
- Reduce fricción y desgaste
- Compatible con los usuales materiales de plástico y de sellos
- Manejable en sistemas de lubricación central.
- No hay resinificación
- Resistente al agua fría y caliente, vapor.
- Muy buen comportamiento antioxidante

Aplicación

- Antes de usar, limpie y desengrasse las piezas o los puntos de lubricación hasta. Recomendamos CLEAN-setral-FD para limpiar y desengrasar.
- Respetar instrucciones del fabricante de rodamientos
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

datos característicos técnicos

Óptica	blanco	-	
Base	PAO	-	
Espesante	jabón complejo de aluminio	-	
Viscosidad cinemática del aceite base, 40°C	260	mm ² /s	ISO 23581
Indice de viscosidad	>120		DIN ISO 2909
Consistencia	00	NLGI grade	DIN 51818
Penetración, 60 golpes	400 - 430	1/10 mm	DIN ISO 2137
Punto de goteo	>220	°C	ISO 2176
Corrosión del acero (Emcor, agua dest.)	0/0	rating	DIN 51802
Resistencia al agua	0 - 90	rating	DIN 51807-1
VKA - Fuerza de soldadura	1800	N	DIN 51350-4
Rango de temperatura	-40 - +150	°C	-
Temperatura máxima a corto plazo	+160	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.