

SYN-setral-INT/250 FD-2	Nr.030397
Grasa de alta temperatura para lubricación de larga vida de las industrias alimenticias-farmacéuticas, en altas temperaturas y entorno agresivo. NSF H1: 125442	Contenedores de transporte: 800 g cartucho 800 g Cartucho Lube-Shuttle 1 kg lata 10 kg balde 25 kg cubeta 50 kg cubeta otros envases a solicitud

Utilizar

Para la lubricación a largo plazo o de por vida de cojinetes lisos y rodamientos y todos los pares de deslizamiento propensos al desgaste en condiciones extremas, especialmente en las industrias alimentaria y farmacéutica. Aplicaciones típicas: Máquinas de hornear, líneas de cocción, rodillos guía de cadenas de transporte de mercancías, vagones de hornos, calandrias y otras aplicaciones, por ejemplo en lecherías y plantas de llenado de bebidas.

Propiedades

- Registrado H1
- Sin MOSH/MOAH como componente de formulación según la definición de la EFSA y el JRC-TR para la UE 2017/84
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Alta resistencia a carga y presión
- Libre de ingredientes animales
- Libre de alérgenos
- Excelente protección al desgaste
- Prolonga intervalos del tiempo de relubricación
- Resistente contra productos químicos y medios agresivos.
- Neutro con la mayoría de plásticos y elastómeros.
- estable a oxidación y el envejecimiento
- Económico en el gasto
- No altera el DLC (libre de azufre)

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

Aplicación

- Las superficies por lubricar deben estar en todos los casos blanco metálico y no tener residuos de aceites, grasas, sudor de manos, partículas de impurezas, etc.
- Para una lubricación óptima, recomendamos limpiar en la primera aplicación, las superficies con CLEAN-setral-AN/U y después con CLEAN-setral-INT/648.
- A parte de estas recomendaciones, son válidas las prescripciones de los fabricantes de los rodamientos.
- La protección anticorrosiva de la fábrica debe ser removida antes de engrasar.
- No mezclar con otros lubricantes.
- Considere, por favor, la densidad de aprox. 1,9.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 5 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

datos característicos técnicos

Óptica	blanco	-	
Base	PFPE	-	
Espesante	PTFE	-	
Densidad, 20°C	ca.1.9	g/cm³	DIN EN ISO 3838
Viscosidad cinemática del aceite base, 40°C	500	mm²/s	ISO 23581
Viscosidad cinemática del aceite base , 100°C	ca.47	mm²/s	ISO 23581
Consistencia	2	NLGI grade	DIN 51818
Penetración, 60 golpes	265 - 295	1/10 mm	DIN ISO 2137
Punto de goteo	sin	°C	ISO 2176
VKA - Fuerza de soldadura	ca.8000	N	DIN 51350-4
VKA desgaste, 1500N /1min	0.9	mm	DIN 51350-5
Presión de flujo a -40 °C (Kesternich)	ca.1400	hPa	DIN 51805
Factor ndm	250000	mm/min	
Rango de temperatura	-40 - +260	°C	-
Temperatura máxima a corto plazo	+280	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.