

setral MULTI SILI (Spray)	Nr.050512
Líquido lubricante H1 con base de silicona de secado rápido NSF H1: 161387	Contenedores de transporte: 15 x 400 ml aerosol otros envases a solicitud

Utilizar

Agente antifricción para piezas de goma y plástico en diversas aplicaciones, como por ejemplo en sistemas de embalaje y etiquetado en las industrias farmacéutica y alimentaria. Ideal para la lubricación de componentes en la industria automotriz, como cinturones de seguridad, sellos de goma, etc.

Propiedades

- Registrado H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Limpio para usar
- Transparente
- Protege contra corrosión
- Desmoldante y lubricante de plásticos
- Para partes en movimiento de metal sobre elastómeros
- Lubrica sin ser grasoso
- Evita cargas electroestáticas
- Económico en el gasto

Aplicación

- aplicar uniforme y parejo a los lugares limpios por lubricar
- La aplicación se realiza mediante un aerosol, una brocha o un pulverizador sobre la superficie seca y libre de grasa.
- Si es necesario, vuelva a tratar con un paño suave.
- Agitar bien antes de usar(aerosol)
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

datos característicos técnicos

Óptica	transparente	-	
Densidad, 20°C	0.66	g/cm ³	DIN EN ISO 3838
Viscosidad, 40°C (sustancia activa)	ca.1.5	mm ² /s	ISO 23581
Punto de inflamación, COC	<0	°C	DIN EN ISO 2592
VbF	A I		
Rango de temperatura	-40 - +150	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.