

setral PLASTOLUB GK/FD	Nr.070708
<p>Aceite semisintético de cadenas y cables H1 para la industria alimentaria y farmacéutica</p> <p>NSF H1: 161572</p>	<p>Contenedores de transporte:</p> <p>20 l bidón</p> <p>200 l barril</p> <p>otros envases a solicitud</p>

Utilizar

Desarrollado especialmente para la lubricación de las cadenas de transporte de cartones y botellas de leche/jugos. Ideal para la lubricación de cadenas, cuerdas y articulaciones en todas las aplicaciones que requieran una buena fluencia y lubricación en las industrias alimentaria y farmacéutica.

Propiedades

- Registrado H1
- Fabricado en una planta de producción certificada conforme a los requisitos de higiene de la norma ISO 21469
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Formulación libre de TPPT para etiquetado reducido
- Reduce fricción y desgaste
- Buena protección de corrosión
- Resistente al agua
- Facilidad sobresaliente de expansión sobre superficies
- Excelentes propiedades lubricantes.
- Económico en el gasto

Aplicación

- Deje que el producto penetre brevemente y permita que haga efecto.
- aplicar uniforme y parejo a los lugares limpios por lubricar
- La aplicación se realiza mediante un aerosol, una brocha o un pulverizador sobre la superficie seca y libre de grasa.
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 2 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.

datos característicos técnicos

Óptica	amarillo claro	-
Base	semi-sintético	-
Densidad, 15°C	0.84	g/cm ³ ISO 23581
Viscosidad cinemática, 40 °C	37	mm ² /s ISO 23581
Viscosidad cinemática, 100 °C	6.7	mm ² /s ISO 23581
Indice de viscosidad	135	DIN ISO 2909
VKA - Fuerza de soldadura	1500	N DIN 51350-4
VKA desgaste, 400N/1h	0.3	mm DIN 51350-5
Rango de temperatura	-20 - +80	°C -

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

La información de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.